

PROFIX

CP 582 Bumper

lakier strukturalny 1K do tworzyw sztucznych



Rozlewność: ●●●●○
 Połysk: ●●●●○
 Odporność na zarysowania: ●●●●○
 Przyczepność do tworzyw sztucznych: ●●●●●
 Przyczepność do metali żelaznych: ●●●●○

Bumper to jednoskładnikowy lakier strukturalny przeznaczony do prac naprawczych i renowacyjnych elementów z tworzyw sztucznych, takich jak: zderzaki, oprawy lusterek czy listwy boczne. W przypadku większości tworzyw sztucznych lakier ten nie wymaga dodatków zwiększających przyczepność czy uelastyczniający.

Zaleca się wykonanie natrysku próbnego, weryfikującego potrzebę zastosowania **CP 390** - dodatku do tworzyw sztucznych zwiększającego przyczepność.

Produkt można pokrywać dowolnymi lakierami nawierzchniowymi **Profix**.

Jednostkowe	Opakowanie Zbiornicze (karton)	Dostępne kolory
1 L	3 szt.	●●



100 części obj. lakieru **CP 582**,
10-20 części obj. rozcieńczalnika **CP 040**.



Jedna lub dwie warstwy. Pistolet natryskowy*. Otwarcie dyszy w metodzie pneumatycznej: **1,6-1,8 mm**.

Ciśnienie robocze - wysokociśnieniowy: **3-4 bar***; HVLP: **2 bar***.

* Zalecamy stosować ciśnienie zgodnie z wytycznymi producenta pistoletu.



Odprowadzanie między warstwami: **5 min**



Czasy schnięcia w temperaturze 20°C, wilg. wzgl. 65%:

Pyłosuchość: **10 min**
 Nie klei się: **30 min**
 Do montażu: **5 godz.**
 Na wskroś: **12 godz.***

Czasy schnięcia w temp. 60°C, wilg. wzgl. 65%:

Do montażu: **20 min**



Suszenie IR: **~15 min**



Można pokrywać dowolnymi lakierami nawierzchniowymi marki **Profix**.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnię oczyścić zmywaczem **CP 012** lub **CP 015**. W technologii naprawy tworzyw sztucznych zaleca się wykonanie testu przyczepności i ewentualnie stosowanie **CP390**.

Zalecane rozmiary siatki lakierniczej:

190 µm

Grubość powłoki suchej:

~70-80 µm

Wydajność:

~8-9 m²/l m²/1L (50 µm)

Lepkość natryskowa:

~48-50 s DIN Cup 4 mm

LZO/VOC:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/5 (840)<840

Data minimalnej trwałości:

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarantujemy zachowanie najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami niepochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.