

Produkt:**DINITROL 4941**
ŚRODEK ANTYKOROZYJNY**Właściwości:**

DINITROL 4941 jest tixotropowym środkiem antykorozyjnym zapewniającym długotrwałe zabezpieczenie przeciw rdzy, obiciom lub drobnym zadrapaniom w różnych warunkach. Po odparowaniu nośnika powstaje gruby, elastyczny, trwały, woskowy film dający bardzo dobre zabezpieczenie. Film ten jest również odporny na temperatury, utrzymując swe właściwości.

Zastosowanie:

DINITROL 4941 jest produktem do konserwacji podwozi w samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach podczas ich produkcji oraz w serwisach. Kiedy jest nakładany na czystą, suchą powierzchnię pokrytą farbą, warstwą PVC lub podobnym środkiem, przylega bardzo dobrze. DINITROL 4941 nie oddziałuje negatywnie na cynk, gumę i plastik. Produkt jest stworzony również do zabezpieczenia części zamiennych, maszyn, konstrukcji stalowych i metalowych w warunkach wysokiego zagrożenia na korozję. Jest to odpowiedni produkt do zabezpieczania antykorozyjnego podczas przechowywania lub transportu na bardzo długie okresy w warunkach ciężkiego zagrożenia na korodowanie.

Sposób użycia:

DINITROL 4941 może być nakładany pędzlem, manualnymi lub automatycznymi hydrodynamicznymi pistoletami antykorozyjnymi.



INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor:	czarny	
Rodzaj filmu:	twardy, woskowy	
Gęstość w temp. 23°C:	1040 kg/ m ³	DAM 4:1
Lepkość w temp. 23 °C:	850 mPa s	DAM 5:8
Zawartość masy stałej:	64% wagowo	DAM 2:4
Samozapłon:	41°C	DAM 7:4
Grubość filmu:	300-500 µm	
Czas schnięcia:	6-12 h	
Przyleganie w niskich temp.:	-20°C	SAE J400
Zmywanie/ usuwanie:	czysty spirytus	
Odporność termiczna:	> 130°C	SS 186035
Spryskanie roztworem soli:	1500 h na 300 µm	DAM 39:1
Działanie na lakier/farbę:	brak działania	SS 186011