

HT300

2K LS 2:1 lakier bezbarwny

Polecany w przypadkach gdy wymagany jest bardzo szybki czas schnięcia. Nie zaleca się stosowania do wymalowań przy wysokich temperaturach otoczenia, a szczególnie do wymalowań całościowych.

Zapewnia powłokę o bardzo wysokim polysku i dużej odporności na urazy mechaniczne oraz czynniki chemiczne i atmosferyczne.

Produkt nie wymaga rozcieńczalnika.



Przed aplikacją, powierzchnie należy zawsze oczyścić zmywaczem i pozwolić odparować. Oszlifować odpowiedniej grubości papierem. Oryginalne pokrycia – P800-1000 na mokro / P600-800 na sucho. Oczyścić używając zmywacza silikonowego. Powierzchnie należy zawsze oczyścić od kurzy i pyłu używając ściereczek antystatycznych.



HT300: 100%
TH-07: 50%



1,3-1,5 mm



5-7 min
20°C



1,3-1,5 mm



4-5 h/20°C

Numer artykułu	Rozlanie	Karton
59344 + 59372	0,5L + 0,25L utw.	6
59345 + 59379	1L + 0,5L utw.	6
59346 + 59380	5L + 2,5L utw.	4

Dedykowany utwardzacz: TH-07

Połysk

Rozlewność

Odporność na zarysowania

Łatwość polerowania

Czas do zużycia 1-1,5 h

Trwałość HT300: 12 miesięcy
TH-07: 6 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.