

Produkt:**DINITROL 750 STP POLYMER****Właściwości:**

DINITROL 750 jest polimerowym uszczelniaczem natryskowym, który utwardza się pod wpływem wilgoci.

Zaaplikowany za pomocą pistoletu DINITROL PMT (VSP 64), produkt pozostawia oryginalną strukturę wykończeniową.

Zastosowanie:

DINITROL 750 jest używany do prac uszczelniających na wszystkich spoinach i zakładkach w obrębie karoserii samochodowej, wagonach kolejowych i przyczepach kempingowych.

Ponadto jest idealny jako materiał wygłuszający stosowany do prac uszczelniających pod maską samochodu, przedziałów bagażnika, progów, ram i częściowej wymiany istniejącej warstwy ochronnej z PVC.

Proces natryskowy umożliwia zastosowanie produktu DINITROL 750 w trudno dostępne miejsca.

Sposób użycia:

Powierzchnia poddawana do pracy musi być oczyszczona, sucha i wolna od wszystkich olejów i smarów.

DINITROL 750 ma doskonałe właściwości przylegające, bez potrzeby nanoszenia podkładu.

Może być zastosowany bezpośrednio na metalowe, galwanizowane płyty, drewno, w większości rodzajów aluminium a także powierzchnie przeznaczone do malowania i powierzchnie zagruntowane włączając wiele rodzajów plastików oprócz PE, PP i PTFE.

DINITROL 750 aplikowany jest za pomocą pistoletu natryskowego DINITROL PMT (VSP64).

Specjalny system otworu w pistolecie umożliwia rozpylanie (aplikację) produktu przy różnych szerokościach połączeń i spawów. Ciśnienie robocze powinno wynosić od 4 do 8 bar.

Natychmiastowe pomalowanie (do 5 dni po aplikacji) jest możliwe na świeżo nałożony STP-POLYMER

(mokry) większością dostępnych lakierów, które używane są w na etapie produkcji pojazdów, wagonów.

INFORMACJE TECHNICZNE DIN 750

Materiał bazowy:	1 komponentowa masa polimerowa STP(wolna od izocyjanianów)
Kolor:	szary, czarny, beżowy, kości słoniowej
Konsystencja:	pasta
Gęstość w temp. 20°C :	1,38 g/ml
Temperatura aplikacji:	+5°C do +30°C
Wytrzymałość termiczna:	-40°C do +80°C, w krótkim czasie do +120°C
Odporność:	<i>długie okresy:</i> woda, drogowe środki solne, płyny hamulcowe, <i>krótkie okresy:</i> benzyna, smary, oleje mineralne
Czas przylepności:	20 min w temp. 23°C/ 50% wzgl. wilg. pow.
Szybkość utwardzania:	3 mm/ 24godz. w temp. 23°C/ 50% wzgl. wilg. pow.
Twierdść, Shore A”	48
Wytrzymałość na rozciąganie:	ok. 1.5 N/mm ²
Wydłużenie:	>180%
Zmywanie/ usuwanie:	biały spirytus, aceton
Przechowywanie:	Zamknięte pojemniki, powinny być chronione od miejsc wilgotnych i nasłonecznionych. Magazynowanie nie otwartych pojemników w przedziale temperatur 10°C do 25°C przez 12 miesięcy.