

Produkt:

DINITROL 538
1-step Glass/ Paint Primer
1-STOPNIOWY PODKŁAD/ PRIMER

Właściwości:

DINITROL 538 jest jednostopniowym, czarnym podkładem stosowanym przy wklejaniu szyb z zastosowaniem klejów DINITROL. DINITROL 538 schnie pod wpływem czynników fizycznych (odparowanie nośnika) i czynników chemicznych (reakcja z wilgocią). DINITROL 538 poprawia przyczepność pomiędzy pomalowaną powierzchnią a klejem, chroni klej przed promieniowaniem UV, zabezpiecza przed wystąpieniem korozji oraz posiada niską przewodność elektryczną. Przy zastosowaniu DINITROL 538 nie zachodzi potrzeba użycia zmywacza/ aktywatora - DINITROL PUR 520.

Sposób użycia:

Jak każdy pigmentowany podkład, produkt ma tendencje do osadzania się na spodzie pojemników (butelki) i przed użyciem powinien być mocno wstrząśnięty (wymieszany - kulkami znajdującymi się wewnątrz). Po wymieszeniu się komponentów primera, produkt nakłada się za pomocą pędzelka - aplikatora. Przed nałożeniem środka DINITROL 538, szyba powinna być wyczyszczona za pomocą środka DINITROL 7250 (Glasklar). DINITROL 538 powinien być nałożony w miejsce posadowienia szyby, jeśli nie występuje poprzednia warstwa kleju poliuretanowego, lub wystąpiły zadrapania - uszkodzenia lakieru przy wycinaniu zniszczonej szyby.



Uwaga:

DINITROL 538 bardzo szybko reaguje na wilgoć, dlatego powinien być zużyty w jak najkrótszym okresie po otwarciu pojemnika.

INFORMACJE TECHNICZNE

Spoiwo:	reaktywny poliuretan
Konsystencja:	płynna – czarna
Gęstość:	ok. 920kg/ cm ³
Zawartość masy stałej:	ok. 28%
Lepkość:	4-10 mPa s
Czas schnięcia:	min. 10 min.
Przechowywanie:	6 miesięcy w nie otwartych pojemnikach, oryginalnych pojemnikach (temp. pokojowa)