

PROFIX

CP 339 Perfectly Light

szpachlówka lekka poliestrowa



Wypełnienie: ●●●●●●●●
 Przyczepność do stali: ●●●●●○
 Łatwość szlifowania: ●●●●●●●●

Jednostkowe	Opakowanie Zbiorcze (karton)	Dostępne kolory
1 L + 20 g utw.	4 szt. + 4 szt.	●

**100 części CP 339 Perfectly Light,****2 części utwardzacza (w komplecie).**

Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z wybieleniem lakieru powierzchniowego!



Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.



Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości **5 mm**.



Czasy schnięcia w temperaturze 20°C, wilg. wzgl. 65%:

20 - 30 min.

Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.



Czas można skrócić wygrzewaniem przez

ok. 10-15 min w temperaturze 60°C.

Nie przekraczać temperatury 80°C.



Szlifowanie zgrubne (na sucho): **P100-P180.**

Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): **P180-P280.**

Przygotowanie podłoża:

Oszlifowane i oczyszczone podłoże zmywaczem CP 015, stare powłoki usunąć. Najlepiej nakładać na powierzchnię zabezpieczoną gruntem epoksydowym CP 394.

Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny.

Czas do zużycia:

7 - 8 min od momentu wymieszania z utwardzaczem

LZO/VOC:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/2 (250) 115

Data minimalnej trwałości:

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami niepochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną - oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.