

PROFIX

CP 999

żywica do cieniowania



Żywica do cieniowania jest jednokomponentowym preparatem znajdującym zastosowanie podczas lakierowania nadwozi pojazdów. Używa się jej w celu wyrównania różnic koloru stosowanego lakieru bazowego **CP 99 PREMIUM** oraz koloru starej powłoki lakierowej na sąsiednich elementach (w przypadku miejscowej poprawki na tym samym elemencie).

Po nałożeniu warstwy żywicy **CP 999** nakłada się metodą „mokro na mokro” warstwę cieniowanego lakieru bazowego **CP 99 PREMIUM**.

Dzięki specjalnym właściwościom **CP 999** nie powstają „chmurki” na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna.

Opakowanie	
Jednostkowe	Zbiorcze (karton)
1 L	3 szt.

**100 części obj. lakieru CP 999,****100 części obj. rozcieńczalnika CP 048.**

Od jednej do dwóch warstw na powierzchnię przed „cieniowaniem” lakierem bazowym.

Aplikację lakieru bazowego wykonujemy bezpośrednio po nałożeniu żywicy - tak aby nie dopuścić do przesuszenia warstwy z żywicy.

Pistolet natryskowy*. Dysza dla grawitacyjnego: **1,2-1,4 mm**. Dysza dla ssącego: **1,4-1,6 mm**.

Ciśnienie robocze - wysokociśnieniowy: **4 bar***; HVLP: **2 bar***.

* Zalecamy stosować ciśnienie zgodnie z wytycznymi producenta pistoletu.

Przygotowanie podłoża:

Oczyszczyć powłokę zmywaczem silikonów.

Zmatowione stare powłoki czyścić szarą lub złotą włókniną najlepiej z dodatkiem pasty do matowania.

Wydajność:

przy grubości suchej powłoki 40 µm: 7-8 m²/l

Data minimalnej trwałości:

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami nie pochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną, oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.