

TWA

lakier specjalny 2K

2K lakier MS TWA 2:1 jest dwukomponentowym lakierem na bazie żywicy poliuretanowych i akrylowych najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni pojazdów, maszyn i urządzeń w systemie MS 2:1.

Wysoką jakość powierzchni osiąga się już po dwóch warstwach. Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem oraz odpornością na zarysowania. Lakier jest fluorowany.

Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku.



Krok 1: Przed aplikacją, powierzchnie należy zawsze oczyścić zmywaczem **SR10** i pozwolić odparować.

Krok 2: Oszlifować odpowiedniej grubości papierem. Oryginalne pokrycia – P800-1000 na mokro / P600-800 na sucho.

Krok 3: Oczyścić używając zmywacza silikonowego **SR10**.

Krok 4: Powierzchnie należy zawsze oczyścić od kurzu i pyłu używając ściereczek antystatycznych.



TWA :100
THU: 50
TVA:10-20



HVLP: 1,3-1,6 mm / 2,0-2,5 bar
Pistolety wysokociśnieniowe: 1,3-1,6 mm / 3,0-4,0 ba



Nanosić 2 pełne warstwy lub do uzyskania pełnego krycia.
Czas odparowania: 5-10 min / 20°C



20°C: 12 h (do montażu 8h)
60°C: 45 min

Rozlanie	Karton
1L	3
3,5L	2

Czas do zużycia 2-6 h

Lepkość robocza: 21-24s DIN Cup 4mm

Trwałość 24 miesiące w zamkniętym opakowaniu

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.