

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA, KTÓRE
DZIAŁAJĄ.

440 EXPRESS Micro-Pinhole Eliminator LIGHT SPEED™



Izolator eliminujący
mikrootwory.



+

Gotowy do gruntowania w zaledwie 30 sekund po utwardzeniu lampą UV LED

Eliminuje mikrootwory

Nie wymaga szlifowania

DOBRCZE WSTRZĄSNAĆ

440 Express LIGHT SPEED™ 1K UV LED Izolator dla mikrootworków, oraz rys szlifierskich które są trudne do zidentyfikowania przed nałożeniem podkładu.

Ta zgłoszona do opatentowania technologia to poliester o wysokiej zawartości części stałych, który można łatwo nakładać i utwardzać w ciągu 30 sekund, pozostawiając powierzchnię gotową do zagruntowania.

Testy wykazały, że przy prawidłowym użytkowaniu wyeliminuje do 90% wszystkich przeróbek spowodowanych mikrootworami.

440 Express LIGHT SPEED™ należy nakładać wyłącznie za pomocą dedykowanych aplikatorów - #439

440 EXPRESS LIGHT SPEED™ #

101494 - 118 ml

Przetestuj go sam i
poznaj jego wszystkie
korzyści!

KARTA TECHNICZNA

440 Express LIGHT SPEED™

Izolator mikrootworów

EVERCOAT®

OPIS I APLIKACJA	TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. 440 Express LIGHT SPEED™ 1K UV LED Izolator dla mikrootworów, oraz rys szlifierskich które są trudne do zidentyfikowania przed nałożeniem podkładu. Ta zgłoszona do opatentowania technologia to poliestr o wysokiej zawartości części stałych, który można łatwo nakładać i utwardzać w ciągu 30 sekund, pozostawiając powierzchnię gotową do zagruntowania. Testy wykazały, że przy prawidłowym użytkowaniu wyeliminuje do 90% wszystkich przeróbek spowodowanych mikrootworami. 440 Express LIGHT SPEED™ należy nakładać wyłącznie za pomocą dedykowanych aplikatorów - #439
PODŁOŻA	Wszystkie podłoża muszą być odpowiednio utwardzone i przeszlifowane, aby zapewnić optymalne działanie. EVERCOAT 2K Szpachlówki Wypełniacze EVERCOAT Premium Utwardzone i przeszlifowane podkłady 2K* (*W przypadku nakładania na przeszlifowaną powierzchnię 2K należy ponownie zagruntować i przeszlifować lub uszczelnić przed nałożeniem lakieru bazowego)
PRZYGOTOWANIE	Przeszlifować naprawiony obszar gradacją P180 lub drobniejszym. Usuń kurz z powierzchni.
APLIKACJA	Wstrząśnij 440 Express LIGHT SPEED™ i nałóż niewielką ilość na gąbkę z aplikatorem lub obszar naprawy. Wetrzyj w cały obszar naprawy. W przypadku większych obszarów naprawy może być konieczne wielokrotne nakładanie. Kontynuuj wcieranie, aż zostanie nałożona cienka warstwa. Po prawidłowym nałożeniu naprawiany obszar będzie nadal widoczny przez cienką warstwę. Pozostawić do odparowania na 30 - 60 sekund, następnie naświetlić lampą UV LED na 30 - 60 sekund i nałożyć podkład nawierzchniowy zgodnie z zaleceniami producenta lakieru. Jeśli na naprawianym obszarze nagromadzi się nadmiar materiału, po utwardzeniu należy go delikatnie przeszlifować papierem P320 lub drobniejszym, aby usunąć nadmiar produktu przed nałożeniem podkładu. UWAGA: Używaj lampy LED UV-A o długości fali 395nm i min. irradiancja 30 mW/cm2 dla prawidłowego utwardzenia. (i) Wszystkie testy zostały przeprowadzone przy użyciu SCANGRIP® UV-GUN WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA. Używanie sprzętu niezalecanego przez producenta lub niezgodnego z instrukcją może spowodować powstanie niebezpiecznego stanu. PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA u producenta sprzętu do utwardzania UV/LED UWAGI: - Używając podkładów wodorozcieńczalnych, na koniec przygotuj szarą tkaninę nylonową, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami producenta powłoki wodorozcieńczalnej - 440 Express LIGHT SPEED™ nie jest przeznaczony do zastępowania szpachlówek poliestrowych ani nie jest zalecany do stosowania z konwencjonalną szpachlówką.
MAGAZYNOWANIE	Butelkę przechowywać zamkniętą i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Data ważności: 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji znajduje się w numerze identyfikacyjnym partii na spodzie puszek lub na etykiecie. Identyfikacja partii składa się z: 8 10 233 8 = rok 2018 10 = miesiąc październik 233 = bieżący numer partii
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	Zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Przestrzegać informacji o środkach ostrożności podanych na etykiecie. Maksymalna temperatura przechowywania 25°C. Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od niekompatybilnych materiałów i źródeł zapłonu. Przechowywać z dala od środków utleniających, silnych zasad i kwasów. W bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje zakaz palenia. Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi. Otwarte pojemniki należy starannie i szczerze zamykać. Trzymaj w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekowi. Nie wylewać do kanalizacji. Nie zwracać zmieszanego materiału do oryginalnego pojemnika. Pamiętaj, aby przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem produktów EVERCOAT. Karty charakterystyki dla wszystkich materiałów są dostępne online pod adresem https://itwevercoat-sds.thewerco.com/.

EVERCOAT®



Oficjalny
dystrybutor na
Europę

INDASA Polska Sp. z o.o.
indasa@indasa.pl
www.indasa-abrasives.com

Twój partner EVERCOAT