

PROFIX

CP 341 Plastic

szpachlówka poliestrowa na tworzywa sztuczne



Wypełnienie: ●●●●●●●●
Przyczepność do tworzyw sztucznych: ●●●●●○
Łatwość szlifowania: ●●●●●●●●

Opakowanie		Dostępne kolory
Jednostkowe	Zbiornicze (karton)	
1 kg + 20 g utw.	4 szt. + 4 szt.	●



100 części CP 341 Plastic,

2 części utwardzacza (w komplecie).

Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z wybieleniem lakieru powierzchniowego!



Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.



Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze **50°C**, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni. Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości **3 mm**.



Czasy schnięcia w temperaturze 20°C, wilg. wzgl. 65%:
20-25 min.

Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.



Nie stosujemy



Szlifowanie zgrubne (na sucho): **P100-P120.**

Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): **P120-P320.**

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie z tworzyw sztucznych wyszlifowane białą włókniną i odfuszczone zmywaczem CP 012. Nowe elementy dodatkowo wygrzać w temperaturze 50°C przez 20 min.

Przyczepność do tworzyw sztucznych:

PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA

Czas do zużycia:

3 - 4 min od momentu wymieszania z utwardzaczem

LZO/VOC:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/2 (250) 115

Data minimalnej trwałości:

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarantujemy zachowanie najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami nie pochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną, oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.