

PROFIX

CP 336 Glass

szpachlówka poliestrowa



Szpachlówka zawierająca włókna szklane.

Posiada ona bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności i otworów dzięki dużej ilości długich włókien szklanych.

Nie może być stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną.

Wypełnienie: ●●●●●●●●
 Przyczepność do stali: ●●●●●●●●
 Przyczepność do tworzyw sztucznych: ○○○○○○
 Łatwość szlifowania: ●●●●○○

Jednostkowe	Opakowanie Zbiornice (karton)	Dostępne kolory
1 kg + 20 g utw.	4 szt. + 4 szt.	●
1,8 kg + 40 g utw.	4 szt. + 4 szt.	



100 części CP 336,

1-3,5 części utwardzacza (w komplecie).

Temperatura otoczenia	Ilość utw. w %
< 10°C	3-3,5
10-20°C	2-2,5
> 20°C	1-1,5

Przygotowanie podłoża:

Oszlifowane i oczyszczone podłoże zmywaczem CP 015, stare powłoki usunąć. Najlepiej, nakładać na powierzchnię zabezpieczoną gruntem epoksydowym CP394. Nadaje się na podłoża: stalowe, GFK, aluminium. Stare powłoki lakierowe najlepiej usunąć. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny.

Szlifowalność:

3-4 [T<12 godz. = 4 | T>12 godz. = 3]
 (w skali od 1 do 5)

Czas do zużycia:

5-6 min od momentu wymieszania z utwardzaczem

LZO/VOC:

Dz. U. 2007 r. Nr. 11, poz. 72 kat. B/2 (250)<250

Data minimalnej trwałości:

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości **5 mm**.



Czasy schnięcia w temperaturze 20°C, wilg. wzgl. 65%:
20-30 min.



Czas można skrócić wygrzewaniem przez **5-10 min** w temperaturze 60°C.
 Nie przekraczać temperatury 80°C.



Szlifowanie zgrubne (na sucho): **P80-P150**.

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami niepochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.